

## О Т Р А С Л Е В О Й   С Т А Н Д А Р Т

РИФТЫ

ОСТ4 ГО.010.028

Редакция I-74

Конструкция и размеры

Взамен НО.010.013

Директивным письмом от 16 марта 1974 г.

И22-108/16/329 срок введения установлен с 1 января 1975г.

1. Настоящий стандарт распространяется на рифты в деталях из листового материала. Стандарт устанавливает конструкцию и размеры рифтов с полукруглым сечением и рифтов тарельчатого типа.


Для рифтов тарельчатого типа стандарт является ограничением ГОСТ 17540-80.

2. Для деталей с рифтами рекомендуется применять материалы, которые в состоянии поставки могут быть отнесены к категории "мягких" по классификации, приведенной в ~~ОСТ4.010.016-81~~ *РД 45.010.018-90*.

Применение "твердых" материалов должно согласовываться с технологической службой предприятия.

3. Конструкция и размеры рифтов с полукруглым сечением должны соответствовать указанным на черт. I и в табл. I.

Издание официальное ГР511 от 11.04.74 Перепечатка воспрещена



- Примечания. 1. Во издвсание уметки материи  
са следует принимать расстояние от края дета-  
и до ребра несущести равным или более 15 тол-  
щин материала ( $A_1 \geq 15S$ ), а наименьшее рассто-  
ние от конца ребра до края детали - более трёх до  
толщин материала ( $A > 3S$ ).  
2. Величина радиуса  $r = 1,5S$  округляется  
до первого десятичного знака в сторону увеличения. из  
3. В технически обоснованных случаях ей-  
пускается изменение радиуса R20 с целью устан-  
овления оптимальной сечетки.  
рис. 1

Номер рифта	Толщина лис- та S	Нормаль- ные			Применя- емость	Уменьшен- ные			Применя- емость
		R <sub>2</sub>	h	C*		R <sub>2</sub>	h	C*	
1	До 0,5 вкл.	2	1,6	10		1,6	1,0	8	
2	Св.0,5 до 0,8	3	2,5	16		2,0	1,6	10	
3	Св.0,8 до 1,0	4	3,0	20		2,5	2,0	12	

Продолжение табл.1

Номер рифта	Толщина листа <i>S</i>	Нормальные			Применя- емость	Уменьшенные			Применя- емость
		<i>R<sub>2</sub></i>	<i>h</i>	<i>C</i> *		<i>R<sub>2</sub></i>	<i>h</i>	<i>C</i> *	
4	Св.1,0 до 1,5	5	4,0	25		3,0	2,5	16	
5	Св.1,5 до 2,0	6	5,0	30		4,0	3,0	20	
6	Св.2,0 до 2,5	7	6,0	36		5,0	4,0	25	

\*Минимальное расстояние между осями смежных рифтов.

Пример условного обозначения рифта с полукруглым сечением нормального, номер 4 :


Рифт нормальный (4) ОСТ4 ГО.ОЮО.028

Пример условного обозначения рифта с полукруглым сечением уменьшенного, номер 4 :

Рифт уменьшенный (4) ОСТ4 ГО.ОЮО.028

Предельные отклонения  $\pm \frac{\sqrt{16}}{2}$

4. "Конструкция и размеры рифтов тарельчатого сечением для алк типа 3 (по ГОСТ 17040-80) для алюминиевых (17040-80) должны и магниевых сплавов должны соответствовать.2 указанным на черт.2 и в табл.2."



Черт.2

мм

Таблица 2

Номер рифта	S	h		r		В <sub>спр</sub>	A <sub>I</sub> , не менее	Применяемость
		Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.			
1	До 0,5	1,0	+0,1 -0,05	1,5	±0,5	10	30	
2						16	35	
3	Св.0,5 до 0,8	1,6	+0,5 -0,3	2,0		10	35	
4						16	40	
5	Св.0,8 до 1,0	2,0		2,5		10	35	
6						16	40	

Пример условного обозначения рифта  
номера 4 :

типа 3

3-3-4 ГОСТ 17040-80

Примечания:

1. При наличии разнонаправленных рифтов применяются следующие условные обозначения: если рифт направлен вверх - 3-3-4А ГОСТ 17040-80; если рифт направлен вниз - 3-3-4Б ГОСТ 17040-80.

2. При необходимости направление рифтов указывается в чертежах графически.

6. Длина рифтов не стандартизуется.